



MEISTER® ADHESIVO 30 - 90

ADHESIVO DE CONTACTO RESISTENTE A LA TEMPERATURA

DESCRIPCIÓN

MEISTER ADHESIVO 30 - 90 es un Adhesivo a partir de policloroprenos y resinas sintéticas, disueltos en mezcla de solventes orgánicos. De baja toxicidad, exento de Benceno y Tolueno. Resistente a la temperatura -30° C a +120° C.

USOS

MEISTER ADHESIVO 30 - 90 ha sido desarrollado para pegar sustratos que están sometidos a temperaturas muy variables, entre -30° C y +120° C, es un adhesivo de contacto resistente a una amplia gama de temperaturas, pegado de espumas aislantes y de cañerías, de temperaturas altas o bajas.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a unir deben estar limpias y firmes, libres de polvo y aceites que puedan actuar como desmoldantes.
- Aplicar **MEISTER ADHESIVO 30 - 90** con brocha, espátula, llana lisa o dentada sobre las superficies a pegar. Dejar evaporar solventes por 15 a 20 minutos hasta que al tacto dé la impresión de estar seco. Unir ambas superficies asegurando el contacto en toda la zona a pegar. Si es posible reactivar la película de adhesivo, dejar secar las películas de adhesivos y aplicar 50° C a 55° C con calor seco, sin llama, luego fijar ambas superficies haciendo presión uniforme. Luego de 12 Hrs. no es reactivable.

RENDIMIENTO

MEISTER ADHESIVO 30 - 90 rinde entre 3 a 4 m²/lt. Dependiendo de la porosidad del sustrato y del tipo de aplicación.

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto del adhesivo con Naftas y agua.
- Adhesivo inflamable.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- No ingerir.
- Agitar antes de usar.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Aspecto	: Líquido viscoso.
Sólidos	: 25 % aprox.
Peso específico (20°C)	: 0,84 gr/cc ± 0,01
Viscosidad	: 3.800 ± 300 cps. (Brookfield RV Spindle # 4, 12 rpm. 20° C)
Duración	: 12 meses a contar de la fecha de elaboración.

ADVERTENCIA: La información técnica suministrada es sólo indicativa y producto de ensayos en nuestro laboratorio. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación, uso y manejo quedan fuera de nuestro control y, por tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Junio 2024. Esta información reemplaza y anula las anteriores.

Madesa SpA dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015

Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 9431, Quilicura, Santiago, Chile. • Código Postal 8710004
Fono (56) 2 2435 7730 • E-mail: madesa@madesa.cl • Web: www.madesa.cl

Ficha Técnica - Página 1 de 1